

Beizpaste TS-VK Pickling Paste TS-VK

NEU • NEW



Produkteigenschaften

Bei dem Produkt entsteht **kaum Geruchsbelästigung** während der Verarbeitung und Reaktionszeit. Die Emission von toxischen, aggressiven und nitrosen Gasen konnte erheblich verringert werden.

Geeignet für geschliffene und polierte Edelstahloberflächen im Schwimmbadbereich sowie für Edelstahloberflächen und –konstruktionen, die Seewasser und Seewetterbedingungen ausgesetzt sind.

Product Properties

The product **produces hardly any noxious smells** during use or reaction time. In addition the emission of toxic, aggressive and nitrous gases has been reduced considerably.

Particularly suitable for fine ground and polished surfaces in swimming pool areas as well as for stainless steel surfaces and constructions exposed to seawater and seaweather.

Die Pelox TS-VK wird eingesetzt für kaltgewalzte Edelstahloberflächen (1.430/ 304). Anlauffarben, leichte Verzunderungen und Korrosionsprodukte - auch an Rundstäben (linienförmige Korrosion) - werden entfernt.

The Pelox TS-VK is applicable for cold rolled stainless steel such as 1.4301 (304). TS-VK removes annealing colours, corrosion products and medium welding scale, particularly corrosion on rods (linear corrosion).

Verarbeitung und Dosierung

- Verschmutzungen von der Oberfläche, Fett oder Öl vor dem Beizprozeß mit sauren oder alkalischen Entfettern / Reinigern (Pelox FR-D/AR) beseitigen.
- Beizpaste TS-VK mit geeignetem Pinsel auftragen.
- Ergiebigkeit: 200 - 300 lfm/kg
- Reaktionszeit: 10 - 30 Min. je nach Außentemperatur (Beispiel: 20° Außentemperatur und WIG-Schweißnaht 15 - 20 Min., 2mm Blechstärke)
- Nach dem Beizen mit klarem Wasser sorgfältig spülen.

Application and Dosage

- Remove contamination, grease and oil from the surface with acid or alkaline degreasing/ cleaning agents with Pelox FR-D or AR.
- Apply pickling paste TS-VK thickly with a suitable brush.
- Consumption: 200 – 300 linear m/ kg.
- Reaction time: 10 – 30 min. Depending on ambient temperature (e. g. 20°C ambient temperature and WIG-weldseam: 15 – 20 min., 2 mm plate thickness)
- Rinse thoroughly after pickling with water in drinking quality.

Hinweis

Für weitere Anforderungen an Beizqualitäten stehen eine große Auswahl anderer Produkte zur Verfügung. Muster oder Produktinformationen anfordern.

Remarks

Please contact us for further products and samples.

Vorher
Before



Nachher
After



Produkte nicht unter Wärmeeinflüsse verarbeiten und lagern. Die R- und S-Sätze auf den Liefergebinden und den DIN-Sicherheitsdatenblättern beachten.

Do not use and store under heat influence. Please observe the hazard and safety advice on container label.

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.

The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not recommendations and are not legally binding.

Please test product before use. We reserve the right to amendments.

Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Langer Acker 22

D - 30900 Wedemark/Bissendorf

Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0

Fax +49 (0)5130 / 58 89-58